

Produktinformasjon

Norebo Super nr.1

BREEAM® NOR

Fthalatfritt fug og monteringslim for rask montasje av tunge og lette materialer.

Produktbeskrivelse:

Norebo Super nr. 1 er et fuktighetsherdende monteringslim, uten løsningsmidler og fthalater. Gir en sterk og elastisk limfilm.

Norebo Super nr. 1 er luktfri, hurtigherdende og har en god bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Produktet kan brukes både inne og ute, til de fleste monteringsoppgaver på vegger, tak og gulv, til palter, listverk og speil. Limer på de fleste underlag av tre, betong, glass, malte overflater etc.

Beskrivelse:

Type: Tiksotropisk, nøytral, fuktighetsherdende, SMP
Holdbarhet: 2 år i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig
Emballasje:

Limfuge:

Overmalbar: Ja.
Shore A: ca 60 Shore
Bruddstyrke: 3,0 N/mm² (ISO 37)
Bruddforlengelse: 200 % (ISO 37)
Elastisitet: +/- 20%
Temperaturbestandighet: Ca. -40 °C til +90 °C

Bruksanvisning:

: Overflatene skal være tørre og rene og frie for fett, støv og løse partikler. Norebo Super nr.1 på underlag av mursten, betong, eternitt, tre, glass, og de fleste malte overflater. Kan også benyttes på flere plast- og gummityper. Utfør en test, spesielt ved store oppgaver

Brukstemperatur: Kan benyttes ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring: Norebo Super nr.1 legges i strenger med 5 - 20 cm, avstand, avhengig av krav til styrke. Følg alltid materialleverandørens anbefalinger.

Dekkevne: 2 – 3 m²/patron, avhengig av påføring.

Åpen tid: sammelliming innenfor 10-20 minutter etter påføring.

Montering: Press materialene godt sammen.
Limet herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.

Speil: Bruk loddrette strenger med ca. 10 cm mellomrom, og støtt opp speilet de to første døgn etter liming-.

Rengjøring: Verktøy rengjøres og uherdet lim fjernes med wiper terpentin.
Herdet lim kan kun fjernes mekanisk. Vask hender og hud med såpe og vann.

Faremerking: Ingen